

Bezeichnung Designation	Chemische Zusammensetzung Chemical composition											Sonstige Other	
	(% max. or range)												
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	einz. each	zus. total

Primäre Legierungen

AlCu4Ti (EN AB-21100)	0,15	0,15	4,2-5,2	0,55				0,07	0,15-0,25			Rest Al	0,03	0,10
AlSi7Mg0,3 (EN AB-42100)	6,5-7,5	0,15	0,03	0,10	0,30-0,45			0,07	0,10-0,18			Rest Al	0,03	0,10
AlSi9Mg (EN AB-43300)	9,0-11,0	0,15	0,03	0,10	0,30-0,45			0,07	0,15			Rest Al	0,03	0,10
AlSi10Mg (EN AB-43000)	9,0-11,0	0,15	0,03	0,45	0,25-0,45		0,05	0,10	0,15			Rest Al, 0,05 Pb, 0,05 Sn	0,05	0,15
AlSi11 (EN AB-44000)	10,0-11,8	0,15	0,03	0,10	0,45			0,07	0,15			Rest Al	0,03	0,10
AlSi12 (EN AB-44200)	10,5-13,5	0,15	0,03	0,35				0,10	0,15			Rest Al	0,05	0,15